



### Beschrijving

PROMA FIX HS is een unieke & extreem snel uithardende 'powerlijm'. Deze oplosmiddelvrije 'powerlijm' zorgt voor een zeer snelle sterkteopbouw om zware voorwerpen vast te zetten.

### Eigenschappen

- Extreem snelle uitharding (+/- 15 min) en sterke snelle opbouw
- Hoge mechanische weerstand
- Kostenbesparend dankzij de dunne lijmlaag van 2 mm
- Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen
- Neutrale uitharding, bijna reukloos
- Hecht perfect op een breed scala aan bouwmaterialen

### Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C (omgeving en ondergrond). Oppervlakken moeten droog, schoon en stevig zijn. Reinig oppervlakken met Sure Clean. PROMA FIX HS hecht perfect zonder primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. (Test altijd de hechting voor het aanbrengen).

### Toepassingsgebied

- Speciaal ontwikkeld als een snel uithardende krachtige powerlijm voor het verlijmen van een breed scala aan bouwmaterialen, waaronder verticale verlijming van zware voorwerpen zoals baksteen, steen en keramische tegels.
- Het biedt uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen zoals PVC, metaal, hout, polyurethaan, staal, aluminium, steen, glas en mortel, natlakken\* en structuurlakken\* (\*Voorbehandeld met X-Primer)  
Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is geschikt voor dakpannen, plinten, panelen en rails van gipsplaten.



### TECHNISCHE GEGEVENS

- Kleur:** RAL 9010 (Patronen & worsten)  
Zwart RAL 9005 (worsten)
- Verpakking:** Patronen van 290 ml  
Worsten van 400 ml
- Geur:** reukloos
- Hardingstijd:** 2-3 mm / 24h  
(huidvorming : 5 - 10 min.)
- Houdbaarheid (temp.):** 12 maanden  
(+5°C tot +25 °C)
- Rek bij breuk:** 100-150% (DIN 53504 S2)
- Treksterkte:** 3,0-3,5 N/mm2 (DIN 53504 S2)
- Hardheid:** 70-75 (shore A)
- Temperatuurweerstand:** -40°C tot +90°C
- Aanbrengingstemp:** +5°C tot +40°C
- Oppervlaktemp.:** +5°C tot +60°C
- Overige:**



**Art. Koker 9010: 334911**  
**Art. Worst 9010: 334910**  
**Art. Worst - Zwart 9005: 334912**

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

Ver. 23/02/24 SWE